IMPERMÉABILISATION DÉFINITIVE À EFFET MOUILLÉ

SPÉCIAL CARRELAGE

LORIAUX sarl
41 rue A. Parsy
59112 ANNOEULLIN
Tél : 03.20.85.63.77
Fax : 03.20.58.97.06
Mail : contact@loriaux.fr

Contient 30 % et plus d'hydrocarbure aromatique

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H332 Nocif par inhalation.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P301 + P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P331 NE PAS faire vomir.
P309 + P311 EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

3 282834 105060

PRODUIT DE PROTECTION HYDROFUGE, OLEOFUGE ANTI-TACHE

1L +/- 11 m²

LORIAUX

LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

SUPPORT :

Terres cuites, pierres, marbres, travertin, grés, carreaux ciments, dalles bétons, béton décoratif taloché, galet …

PROPRIÉTÉS :

PRODUIT DE PROTECTION, HYDROFUGE, OLEOFUGE, ANTI-TACHE.

Sans éliminer les échanges gazeux des matériaux
Pour tous problèmes de porosité ou micro porosité.

- **Rend les matériaux traités ingélifs (si présence d'un film polyane)**
- **Pénètre à l'intérieur des sols**
- **Evite l'encrassement et protège les sols des taches de graisse, vin, café etc…**
- **Ravive la couleur des sols et donne un fini satiné**
- **Evite l'effritement des matériaux fragiles**
- **Permet les retouches sans risque de chevauchement**

MODE D'EMPLOI :

Toute application doit être effectuée sur un sol (cf Conseils) :

PROPRE, IMPÉRATIVEMENT SEC* ET NEUTRE.

- L'application s'effectuera à l'aide d'un mouilleur à vitre ou un rouleau laqueur en massant la surface pour assurer une meilleure pénétration.
- Une seconde couche moins épaisse sera appliquée après séchage total.
- Pour les matériaux à haute porosité tels que terres cuites, parrefeuilles, une troisième couche peut-être nécessaire.
- Temps de séchage 40 à 60 mn/couche
- Le nettoyage des outils s'effectue avec notre Nettoyant outils.

L'entretien pourra se faire avec le nettoyant carrelage et sol plastique ou notre shampooing cirant.

1 L

.* Poser la veille du traitement une feuille de plastique 40x40cm sur le support et vérifier l'absence de condensation avant de procéder au traitement.

CONSEILS LORIAUX :

Avant traitement, un essai préalable doit être effectué sur une partie non visible du support afin d'en vérifier la tenue et le rendu.
Protéger toutes surfaces non concernées par l'application du produit
Le sol doit être propre :
- Sans efflorescence et remontée de ciment.
- Nettoyer et décaper et sec avant traitement*.

A éviter absolument :
- Un sol humide.
- Un sol déjà traité.
- Un sol chaud durant la pose : chauffage au sol, plein soleil...
- Les sur-couches (le sol ne doit pas avoir un aspect vernis)

En cas d'apparition de traces blanches (support trop humide), celles-ci disparaîtront par frottement d'un chiffon imbibé de produit ou à l'aide de notre Nettoyant outils.

En cas de sur-couche l'enlévement se fera avec un chiffon imbibé de notre Nettoyant outils.

CONSOMMATION :

Forte porosité 10% = terres cuites (ex.Parrefeuille) 1 L/7m2
Porosité normale de 5 à 10% = grés, pierres 1 L/10 à 12m2
Porosité faible de 1 à 5% = marbre 1 L/10 à 15m2
Ces consommations sont extraites d'une moyenne et peuvent varier selon la porosité du support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d'utilisation non conforme à la notice d'utilisation ou de non respect des conseils.
- Aérer largement ou porter un masque de protection.
- Ne pas fumer et n'utiliser qu'éloigné d'une source de chaleur ou d'une flamme.

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES :
- A base de résines, solvants et additifs complémentaires